

推奨接着剤

Recommended Eslon Solvent Cement

	エスロン スーパークリーンパイプ Eslon Super Clean Pipe	HT エスロクリーンパイプ HT EsloClean Pipe
品名 Grade	No.90C  1kg 500g	No.100S  500g 250g

挿入保持時間、養生時間

Average Insert Hold Time and Cure Time

作業温度 Temperature	5~15℃			15~35℃		
サイズ Pipe Size	13~75(80)	100~200	250~300	13~75(80)	100~200	250~300
挿入保持時間 Insert Hold Time	2分(min)	3分(min)	4分(min)	1分(min)	1分(min)	2分(min)
養生時間 Cure Time	24時間(hrs)	48時間(hrs)	48時間(hrs)	12時間(hrs)	24時間(hrs)	24時間(hrs)